

OPZS ZELLEN

EXIDE OPZS ZELLEN

30PZS150LA



EIGENSCHAFTEN

- » Hohe Energieeffizienz
- » Niedrige Selbstentladung (<3 % / Monat)
- » Einfache Handhabung und Installation

ANWENDUNGEN



- » Telekommunikation
- » Energieversorgung
- » Dieselstart
- » Sicherheitsbeleuchtung
- » Universelle Stromspeicher
- » Bahnanwendung

STANDARDS


- » IEC 60896-11
- » DIN 40736-1
- » EN 50272-2
- » ISO 9001
- » ISO 140012

Konventionelle Blei-Säure-Batterien mit flüssigem Elektrolyt.

Die Classic OPZS-Batterien sind seit vielen Jahrzehnten bewährte Energielieferanten, die durch ihre Robustheit, ihre extrem lange Design-Lebensdauer und ihre hohe Betriebssicherheit bestehen - auch im Zyklenbetrieb. 20 Jahre Design Life bei einer Umgebungstemperatur von 20 °C (80 % Restkapazität C10).



F-M8



12 Nm für Blöcke
20 Nm für Zellen

Nicht maßstäblich!

SPEZIFIKATIONEN

Ladung (V/Z, 20°C)	Zyklische Anwendung		Stationäre Anwendung		Max. Ladestrom
	2.40 V (-4.0 mV/°C/Zelle) bei 20 °C		2.23 V (-4.0 mV/°C/Zelle) bei 20 °C		k.A.
Kapazität (1,8 V/Z, 20 °C)	C ₂₀	C ₁₀	C ₈	C ₃	C ₁
	184 Ah	168 Ah	161 Ah	129 Ah	79 Ah
Abmessungen	Länge		Breite		Höhe
	105 mm		208 mm		395 mm
Gewicht	15,2 kg				
Innenwiderstand (vollgeladen bei 20°C)	1,05 mΩ				
Kurzschlussstrom	1950 A				
Max. Entladestrom (5 sec.)	k.A.				
Pol	F-M8				
Drehmoment	20 Nm				

ENTLADESTRÖME IN AMPERE BEI 20°C

V/Zelle	5min	10min	15min	20min	30min	1h	2h	3h	8h	10h	20h
1,60V		239,30	207,10	181,50	146,90	93,40	60,70	47,00	21,10	17,50	9,60
1,65V		221,10	193,90	172,40	141,90	91,70	60,10	46,70	21,10	17,50	9,60
1,70V		199,70	177,40	160,10	133,70	89,40	59,10	46,00	21,10	17,50	9,60
1,75V		174,90	157,60	143,60	121,80	85,30	57,80	44,90	21,00	17,30	9,50
1,80V		147,70	134,80	123,80	107,30	79,20	54,90	42,90	20,10	16,80	9,20
1,83V		129,90	119,80	110,40	97,40	74,30	52,20	40,80	19,60	16,40	8,90

ENTLADELEISTUNG IN WATT / ZELLE BEI 20°C

V/Zelle	5min	10min	15min	20min	30min	1h	2h	3h	8h	10h	20h
1,60V		392,40	343,30	304,00	250,10	164,70	111,20	87,60	40,70	33,80	18,70
1,65V		371,40	328,60	294,20	245,30	163,50	110,70	87,30	40,70	33,80	18,70
1,70V		344,40	307,70	279,30	235,60	161,50	109,60	86,40	40,70	33,80	18,70
1,75V		309,60	280,20	256,20	218,90	156,10	107,80	84,60	40,50	33,60	18,60
1,80V		268,00	245,50	225,80	196,60	146,80	103,30	81,30	39,10	32,70	18,20
1,83V		238,90	220,90	204,00	180,60	139,00	98,70	77,80	38,30	32,10	17,60

WEITERE ENTLADE-, LADE- UND ZYKLENDATEN




Abb. 1: OGi, OPzS, OCSM, Energy Bloc – Ladezustand bzw. verfügbare Kapazität versus Lagerzeit bei verschiedenen Temperaturen




Abb. 5: Erhaltungsladespannung versus Temperatur für OPzS, OPzS Block, OPzS Solar, OGi, Energy Bloc, GroE




Abb. 11: OPzS, OPzS-Block, OCSM – Anzahl Zyklen versus Entladetiefe




Abb. 18: GroE, OCSM, OPzS, OGi, Energy Bloc – Brauchbarkeitsdauer versus Temperatur. Die blaue bzw. braune Kurve gilt in der Praxis.