OPZS BLÖCKE EXIDE OPZS BLÖCKE

OPZS12V150



Konventionelle Blei-Säure-Batterien mit flüssigem Elektrolyt.

Die OPzS-Block-Batterien sind seit vielen Jahrzehnten bewährte Energielieferanten, die durch ihre Robustheit, ihre extrem lange Design-Lebensdauer und ihre hohe Betriebssicherheit bestechen – auch im Zyklenbetrieb. 20 Jahre Design Life bei einer Umgebungstemperatur von 20 $^{\circ}$ C (80 % Restkapazität C10).



EIGENSCHAFTEN


- >> Hohe Energieeffizienz
- >> Niedrige Selbstentladung (<3 % / Monat)
- >> Einfache Handhabung und Installation


ANWENDUNGEN

- >> Telekommunikation
- >> Energieversorgung
- Dieselstart
- Sicherheitsbeleuchtung
- >> Universelle Stromspeicher
- >> Bahnanwendung

STANDARDS

- » IEC 60896-11
- » DIN 40736-1
- » EN 50272-2
- » ISO 9001
- » ISO 140012





F-M8



12 Nm für Blöcke 20 Nm für Zellen

SPEZIFIKATIONEN

Ladung	Zyklische Anwendung			Stationäre Anwendung		Max. Ladestrom		
(V/Z, 20°C)	2.40 V (-4.0 mV/°C/Z	2.23 V (-4.0 mV/°C/Zelle) bei 20 °C			k.A.			
Kapazität (1,8 V/Z, 20° C)	C ₂₀	C ₁₀		C ₈		C ₃	C ₁	
(1,0 1/2, 20 C)	163 Ah	150 Ah		149 Ah		108 Ah	70 Ah	
Abmessungen	Länge			Breite		Höhe		
	380 mm	l	206 mm			347 mm		
Gewicht	64 kg							
Innenwiderstand (vollgeladen bei 20°C)	6,46 m Ω							
Kurzschlussstrom	1884 A							
Max. Entladestrom (5 sec.)	k.A.							
Pol	F-M8							
Drehmoment	12 Nm							



ENTLADESTRÖME IN AMPERE BEI 20°C

V/Zelle	5min	10min	15min	20min	30min	1h	2h	3h	8h	10h	20h
1,65V	240,00	193,00	168,00		120,00	83,00	53,00	39,20	20,20	15,70	
1,70V	210,00	174,00	155,00		115,00	79,30	52,00	38,60	19,90	15,60	
1,75V	185,00	155,00	136,00		102,00	73,40	50,00	38,40	19,40	15,30	
1,80V	160,00	135,00	120,00		95,00	70,40	47,10	36,00	18,60	15,00	
1,83V	140,00	122,00	115,00		87,00	64,60	44,40	33,40	17,90	14,60	
1,85V	130,00	112,00	102,50		81,00	59,80	42,00	31,50	17,10	14,20	

ENTLADELEISTUNG IN WATT / ZELLE BEI 20°C

V/Zelle	5min	10min	15min	20min	30min	1h	2h	3h	8h	10h	20h
1,65V	396,00	13,30	279,00		204,00	143,00	91,20	68,20	35,80	27,80	
1,70V	361,00	13,00	267,00		198,00	136,00	94,60	71,40	32,20	27,00	
1,75V	327,00	13,40	241,00		181,00	130,00	90,30	69,20	32,60	27,20	
1,80V	291,00	13,40	218,00		173,00	128,00	85,70	67,00	32,90	27,50	
1,83V	268,00	13,40	205,00		161,00	120,00	82,10	62,10	32,00	27,20	
1,85V	241,00	13,80	192,00		152,00	113,00	80,20	60,80	33,30	27,70	·

WEITERE ENTLADE-, LADE- UND ZYKLENDATEN




Abb. 1: OGi, OPzS, OCSM, Energy Bloc – Ladezustand bzw. verfügbare Kapazität versus Lagerzeit bei verschiedenen Temperaturen




Abb. 5: Erhaltungsladespannung versus Temperatur für OPzS, OPzS Block, OPzS Solar, OGi, Energy Bloc, GroE




Abb. 11: OPzS, OPzS-Block,-OCSM-Anzahl Zyklen versus Entladetiefe




Abb. 18: GroE, OCSM, OPzS, OGi, Energy Bloc - Brauchbarkeitsdauer versus Temperatur. Die blaue bzw. braune Kurve gilt in der Praxis.

